



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 07 月 01 日-2026 年 07 月 06 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签名无效。
- 4、复制报告，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码： 472300

联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
	地址	洛阳市孟津区		
受检单位		义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ 40
样品编号		X381~X503	样品数量	123 件
生产厂家		义马中信机械有限公司	安全标志编号	MCC150100
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	45kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 07 月 01 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 07 月 01 日-2026 年 07 月 06 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于03mm×1mm不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	2 倍最大静荷重 (90 kN) 试验时无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的 0.2% (≤ 0.08 mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定样品所检项目合格。 （检测检验专用章） 签发日期：2026 年 07 月 07 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准:

李健中

审核:

周海峰

主检:

刘聪

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X381	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X382	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X383	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X384	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X385	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X386	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X387	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X388	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X389	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X390	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X391	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X392	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X393	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X394	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X395	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X396	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X397	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X398	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X399	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X400	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X401	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X402	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X403	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X404	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X405	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X406	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X407	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X408	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X409	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X410	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X411	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X412	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X413	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X414	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X415	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X416	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X417	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X418	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X419	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X420	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X421	$\Phi 40$	符合	0.016	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X422	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X423	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X424	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X425	$\Phi 40$	符合	0.024	合格
X426	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X427	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X428	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X429	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X430	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X431	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X432	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X433	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X434	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X435	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X436	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X437	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X438	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X439	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X440	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X441	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X442	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X443	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X444	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X445	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X446	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X447	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X448	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X449	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X450	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X451	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X452	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X453	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X454	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X455	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X456	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X457	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X458	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X459	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X460	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X461	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X462	$\Phi 40$	符合	0.009	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X463	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X464	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X465	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X466	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X467	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X468	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X469	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X470	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X471	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X472	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X473	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X474	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X475	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X476	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X477	$\Phi 40$	符合	0.008	合格
X478	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X479	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X480	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X481	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X482	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X483	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X484	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X485	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X486	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X487	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X488	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X489	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X490	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X491	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X492	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X493	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X494	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X495	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X496	$\Phi 40$	符合	0.024	合格
X497	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X498	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X499	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X500	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X501	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X502	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X503	$\Phi 40$	符合	0.022	合格

以下无内容

