



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接链 检 验 报 告

委托单位: 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

样品名称: 三环链

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年07月01日-2026年07月06日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签名无效。
- 4、复制报告，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码： 472300

联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
	地址	洛阳市孟津区		
受检单位		义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
样品名称		三环链	型号规格	Φ32
样品编号		L171~L252	样品数量	82 件
生产厂家		泰安双马矿用配件有限公司	安全标志编号	MCB190213
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	45kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 07 月 01 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 07 月 01 日-2026 年 07 月 06 日
检测检验依据		AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	锻造连接链表面应光洁、无裂纹		
		焊接连接链表面应光洁，焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷		
		连接链应无变形、直径磨损量不得超过原尺寸的 10%		
		连接链基本参数应符合 MT244.1 的规定要求，为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内。		
二	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率	二倍最大静荷重（90kN）试验时无裂纹，永久伸长率不超过 0.2%		
检测检验结论		依据 AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》，判定样品所检项目合格。 (检测检验专用章) 签发日期：2026 年 07 月 07 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

主检:

[Signature]



检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久伸长率 $\leq 0.2\%$	检验结论
L171	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L172	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L173	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L174	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L175	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L176	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L177	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L178	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L179	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L180	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L181	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L182	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L183	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L184	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L185	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L186	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L187	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L188	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L189	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L190	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L191	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L192	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L193	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L194	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L195	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L196	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L197	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L198	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L199	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L200	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L201	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L202	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L203	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L204	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L205	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L206	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L207	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L208	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L209	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L210	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L211	$\Phi 32$	符合	0.04	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久伸长率 $\leq 0.2\%$	检验结论
L212	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L213	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L214	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L215	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L216	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L217	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L218	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L219	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L220	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L221	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L222	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L223	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L224	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L225	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L226	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L227	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L228	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L229	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L230	$\Phi 32$	符合	0.00	合格
L231	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L232	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L233	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L234	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L235	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L236	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L237	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L238	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L239	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L240	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L241	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L242	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L243	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L244	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L245	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L246	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L247	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L248	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L249	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L250	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L251	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L252	$\Phi 32$	符合	0.00	合格

以下无内容