



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年07月07日-2026年07月10日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签名无效。
- 4、复制报告，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮 政 编 码： 472300

联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
	地址	洛阳市孟津区		
受检单位		义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ40
样品编号		X504~X594	样品数量	91 件
生产厂家		义马中信机械有限公司	安全标志编号	MCC150100
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	45kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 07 月 06 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 07 月 07 日-2026 年 07 月 10 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于 $\Phi 3\text{mm} \times 1\text{mm}$ 不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品,有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验	2 倍最大静荷重 (<u>90</u> kN) 试验时无裂纹, 永久弯曲变形 时的永久弯曲变形量不超过公称直径的 0.2% ($\leq$ <u>0.08</u> mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》, 判定 样品所检项目合格。 (检测检验专用章) 签发日期: 2026 年 07 月 13 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准:



审核:



主检: 刘聪



检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X504	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X505	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X506	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X507	$\Phi 40$	符合	0.008	合格
X508	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X509	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X510	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X511	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X512	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X513	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X514	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X515	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X516	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X517	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X518	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X519	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X520	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X521	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X522	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X523	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X524	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X525	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X526	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X527	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X528	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X529	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X530	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X531	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X532	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X533	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X534	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X535	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X536	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X537	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X538	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X539	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X540	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X541	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X542	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X543	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X544	$\Phi 40$	符合	0.023	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X545	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X546	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X547	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X548	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X549	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X550	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X551	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X552	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X553	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X554	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X555	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X556	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X557	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X558	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X559	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X560	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X561	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X562	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X563	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X564	$\Phi 40$	符合	0.008	合格
X565	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X566	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X567	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X568	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X569	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X570	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X571	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X572	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X573	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X574	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X575	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X576	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X577	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X578	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X579	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X580	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X581	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X582	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X583	$\Phi 40$	符合	0.023	合格
X584	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X585	$\Phi 40$	符合	0.014	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X586	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X587	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X588	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X589	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X590	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X591	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X592	$\Phi 40$	符合	0.025	合格
X593	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X594	$\Phi 40$	符合	0.003	合格

以下无内容