



豫煤监2503

煤矿重要用途钢丝绳

安全检验报告

委托单位: 河南大有能源股份有限公司耿村煤矿

样品名称: 天然芯光面钢丝绳

检验类别: 委托检验 (悬挂前)

检验日期: 2026 年 08 月 18 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章,骑缝章,报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告(全文复制除外),未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责,检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时,检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期视为认可。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号

邮政编码: 472300

联系电话: 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	河南大有能源股份有限公司耿村煤矿		
	地址	三门峡市渑池县	送样人	林鹏
受检单位		河南大有能源股份有限公司耿村煤矿		
型号规格		28 6×19S+FC 1670 U zS		
样品编号		GSS260806	样品状态	适检、表面无明显缺陷
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司	生产/出厂编号	24A20577
安全标志编号		MCJ120284	样品用途	提物
样品使用地点		15090 上巷	最大静拉力	提人: \ kN
			(委托单位提供)	提物: 57.60 kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 08 月 15 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 08 月 18 日
检测检验依据		KA/T 716-2019 《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》		
检测检验项目		1、钢丝直径；2、抗拉强度及钢丝破断拉力；3、钢丝反复弯曲；4、钢丝扭转；5、钢丝绳中钢丝破断拉力总和；6、不合格（低值）钢丝断面积与试验钢丝总断面积之比；7、安全系数		
检测检验结论		依据 KA/T716-2019 《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》、《煤矿安全规程》，判定样品所检项目合格。 （检测检验专用章） 检验专用章 签发日期：2026 年 08 月 20 日		
检测检验组成员		李栋、邓鹤、孙笑冬		

批准: 董建中

审核: 孙笑冬

主检: 李栋



检测检验项目及结果

一、拆股钢丝检验结果

1、钢丝直径测量

公称直径 (mm)	标准值 (mm)	检验值 (mm)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
2.20	2.17~2.23	2.19~2.21	54	0
1.30	1.28~1.32	1.29~1.31	54	0
\	\	\	\	\

2、钢丝拉力试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (N/mm ²)	检验值 (N/mm ²)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)	
					低于下限	高于上限
2.20	1670	1620~1930	1744~1831	54	0	0
1.30	1670	1620~1990	1763~1891	54	0	0
\	\	\	\	\	\	\

3、钢丝反复弯曲试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (次)	检验值 (次)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
2.20	1670	13	18~22	54	0
1.30	1670	12	15~20	54	0
\	\	\	\	\	\

4、钢丝扭转试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (次)	检验值 (次)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
2.20	1670	27	31~40	54	0
1.30	1670	28	30~37	54	0
\	\	\	\	\	\

二、根据拆股钢丝检验结果对钢丝绳的综合考核

考核项目			标准值	检验值	单项判定	
高于抗拉强度上限的钢丝(丝)			0	0	合格	
拆股钢丝合格条件		钢丝直径超过允许偏差值的钢丝数	≤3%	0	合格	
		比抗拉强度下限低50MPa 的钢丝数	≤3%	0	合格	
		低于最小弯曲值、最小扭转值的钢丝数之和	≤5%	0	合格	
		所有不合格钢丝的总数	≤10%	0	合格	
不合格钢丝的总断面积与试验钢丝的总断面积之比(%)		用作升降人员或升降人员和物料	<6%	\	\	
		专为升降物料	<10%	0	合格	
安全系数	单绳缠绕式提升装置	专为升降人员		≥9	\	\
		升降人员和物料	升降人员时	≥9	\	\
			混合提升时	≥9	\	\
			升降物料时	≥7.5	\	\
		专为升降物料		≥6.5	9.67	合格
钢丝破断拉力总和(kN)			≥525	557	合格	
合格钢丝破断拉力总和(kN)			557			
备 注						



机构负责人签字页

项目负责人: 李桦

质量负责人: 王健中

技术负责人: 崔文心

主持检测检验工作负责人: 刘淑军

法定代表人: 黄明