



豫煤监2503

煤矿重要用途钢丝绳 安全检验报告

委托单位: 洛阳义安矿业有限公司

样品名称: 光面钢丝绳

检验类别: 委托检验 (悬挂前)

检验日期: 2026 年 08 月 20 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章,骑缝章,报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告(全文复制除外),未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责,检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时,检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期视为认可。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号

邮政编码: 472300

联系电话: 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	洛阳义安矿业有限公司		
	地址	洛阳市新安县	送样人	马超
受检单位		洛阳义安矿业有限公司		
型号规格		18.5 6×19S+FC 1770 U zS		
样品编号		GSS260808	样品状态	适检、表面无明显缺陷
生产厂家		江苏巨力钢绳有限公司	生产/出厂编号	HNL64018060
安全标志编号		MCJ220053	样品用途	提物
样品使用地点		井下绞车	最大静拉力	提人: \ kN
			(委托单位提供)	提物: \ kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 08 月 17 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 08 月 20 日
检测检验依据		KA/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》		
检测检验项目		1、钢丝直径；2、抗拉强度及钢丝破断拉力；3、钢丝反复弯曲；4、钢丝扭转；5、钢丝绳中钢丝破断拉力总和；6、不合格（低值）钢丝断面积与试验钢丝总断面积之比；7、安全系数		
检测检验结论		依据 KA/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》，判定样品所检项目合格。使用前请自行计算安全系数，满足《煤矿安全规程》安全系数要求后方可使用。 (检测检验专用章) 签发日期: 2026 年 08 月 21 日		
检测检验组成员		李栋、邓鹤、孙笑冬		

批准:

审核:

主检:

检测检验项目及结果

一、拆股钢丝检验结果

1、钢丝直径测量

公称直径 (mm)	标准值 (mm)	检验值 (mm)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
1.50	1.48~1.52	1.50~1.51	54	0
0.86	0.84~0.88	0.85~0.87	54	0
\	\	\	\	\

2、钢丝拉力试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (N/mm ²)	检验值 (N/mm ²)	试验钢丝 数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)	
					低于下限	高于上限
1.50	1770	1720~2060	1816~1964	54	0	0
0.86	1770	1720~2120	1808~1928	54	0	0
\	\	\	\	\	\	\

3、钢丝反复弯曲试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (次)	检验值 (次)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
1.50	1770	13	18~22	54	0
0.86	1770	13	17~22	54	0
\	\	\	\	\	\

4、钢丝扭转试验

公称直径 (mm)	公称强度 (N/mm ²)	标准值 (次)	检验值 (次)	试验钢丝数 (丝)	不合格钢丝数 (丝)
1.50	1770	27	31~40	54	0
0.86	1770	31	35~44	54	0
\	\	\	\	\	\

二、根据拆股钢丝检验结果对钢丝绳的综合考核

考核项目			标准值	检验值	单项判定		
高于抗拉强度上限的钢丝(丝)			0	0	合格		
拆股钢丝合格条件		钢丝直径超过允许偏差值的钢丝数	≤3%	0	合格		
		比抗拉强度下限低50MPa 的钢丝数	≤3%	0	合格		
		低于最小弯曲值、最小扭转值的钢丝数之和	≤5%	0	合格		
		所有不合格钢丝的总数	≤10%	0	合格		
不合格钢丝的总断面积与试验钢丝的总断面积之比(%)		用作升降人员或升降人员和物料	<6%	\	\		
		专为升降物料	<10%	0	合格		
安全系数	单绳缠绕式提升装置		专为升降人员	≥9	\	\	
			升降人员和物料	升降人员时	≥9	\	\
				混合提升时	≥9	\	\
				升降物料时	≥7.5	\	\
			专为升降物料		≥6.5	\	\
钢丝破断拉力总和(kN)			≥243	261	合格		
合格钢丝破断拉力总和(kN)			261				
备 注							



机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 董建中

技术负责人: 徐文志

主持检测检验工作负责人: 刘汤宇

法定代表人: 董明