



豫煤监2503

# 煤矿用织物芯阻燃输送带

## 检 验 报 告

委托单位: 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿

规格型号: PVG1400S-1000mm

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 8 月 19 日-21 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)





## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

|      |                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 委托单位 | 名称                                                                                                                                                                                                  | 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿    |                      |
|      | 地址                                                                                                                                                                                                  | 河南省义马市              |                      |
| 检验地点 |                                                                                                                                                                                                     | 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 |                      |
| 样品名称 | 橡胶面阻燃输送带                                                                                                                                                                                            | 样品编号                | FJS2608008           |
| 安标编号 | MIB930005                                                                                                                                                                                           | 样品状态                | 无损 完好 适检             |
| 型号规格 | PVG1400S-1000mm                                                                                                                                                                                     | 生产厂家                | 鹤壁煤业运输带有限责任公司        |
| 送检日期 | 2026 年 8 月 18 日                                                                                                                                                                                     | 检验日期                | 2026 年 8 月 19 日-21 日 |
| 样品数量 | 5 米                                                                                                                                                                                                 | 生产日期                | 2024 年 5 月 20 日      |
| 检验人员 | 周海峰、刘聪                                                                                                                                                                                              |                     |                      |
| 检验依据 | KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》                                                                                                                                                                          |                     |                      |
| 检验项目 | 详见检测检验项目及结果                                                                                                                                                                                         |                     |                      |
| 检验结果 | <p>依据 KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。</p> <div><p>(检测检验专用章)</p><p>签发日期：2026 年 8 月 24 日</p></div> |                     |                      |

批准：

审核：刘聪

主检：

# 检 验 项 目

| 检验项目                | 技术要求                             |                       | 测量结果                | 单项结论 |    |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------|----|
| 宽度极限偏差<br>(mm)      | 公称宽度<800: ±7; 公称宽度≥800: 带宽的±1%   |                       | -0.3%               | 合格   |    |
| 覆盖层厚度<br>(mm)       | 上覆盖层厚度                           | ≥1.5                  | 1.7                 | 合格   |    |
|                     | 下覆盖层厚度                           | ≥1.5                  | 1.6                 |      |    |
| 表面电阻值<br>(Ω)        | 上表面电阻算术平均值                       | ≤3.0×10 <sup>8</sup>  | 1.7×10 <sup>8</sup> | 合格   |    |
|                     | 下表面电阻算术平均值                       | ≤3.0×10 <sup>8</sup>  | 2.1×10 <sup>8</sup> |      |    |
| 滚筒摩擦试验<br>(℃)       | 任何部位不得发生有焰燃和无焰燃烧现象               |                       | 符合                  | 合格   |    |
|                     | 滚筒摩擦表面温度≤325                     |                       | 251                 | 合格   |    |
| 酒精喷<br>灯燃烧试验<br>(s) | 完整<br>覆盖<br>层                    | 6 块试样有焰燃烧时间算术平均值≤3.0  | 1.7                 | 合格   |    |
|                     |                                  | 单块试样有焰燃烧时间最大值≤10.0    | 2.1                 |      |    |
|                     |                                  | 6 块试样无焰燃烧时间算术平均值≤3.0  | 0.5                 |      |    |
|                     |                                  | 单块试样无焰燃烧时间最大值≤10.0    | 0.7                 |      |    |
|                     | 剥去<br>覆盖<br>层                    | 18 块试样有焰燃烧时间算术平均值≤5.0 | 2.8                 | 合格   |    |
|                     |                                  | 单块试样有焰燃烧时间最大值≤15.0    | 3.2                 |      |    |
|                     |                                  | 18 块试样无焰燃烧时间算术平均值≤5.0 | 0.6                 |      |    |
|                     |                                  | 单块试样无焰燃烧时间最大值≤15.0    | 1.1                 |      |    |
| 拉伸强度<br>(N/mm)      | 纵向                               | ≥1400                 | 1518                | 合格   |    |
|                     | 横向                               | ≥350                  | 434                 |      |    |
| 拉断伸长率               | 横向                               | ≥18%                  | 37%                 | 合格   |    |
|                     | 纵向                               | ≥15%                  | 26%                 |      |    |
| 撕裂力 (N)             | 纵向                               | ≥1600                 | 1686                | 合格   |    |
|                     | 横向                               | ≥1600                 | 1696                |      |    |
| 黏合强度<br>(N/mm)      | 覆盖层与带芯间<br>最小值≥3.25,<br>平均值≥4.00 | 横向                    | 最小值                 | 4.96 | 合格 |
|                     |                                  |                       | 平均值                 | 4.97 |    |
|                     |                                  | 纵向                    | 最小值                 | 4.97 |    |
|                     |                                  |                       | 平均值                 | 4.98 |    |
|                     | 带芯内部≥6.5                         | 横向                    | 最小值                 | 7.0  | 合格 |
|                     |                                  | 纵向                    | 最小值                 | 7.2  |    |
| 判定                  | 所检项目合格                           |                       |                     |      |    |

以下无内容

## 机构负责人签字页

项目负责人: 李梅

质量负责人: 李梅

技术负责人: 李梅

主持检测检验工作负责人: 刘永年

法定代表人: 李梅



